

# RZE

## Gyorskötésű cementesztrich (CT–C25–F4)

Gyorskötő cementesztrich gyors javításokhoz és felújításokhoz. Rétegvastagság: 15 mm-től kb. 60 mm-ig. Kültéri és beltéri használatra egyaránt.

### MŰSZAKI ADATOK

- Besorolás (EN 13318 szerint): CT – C25 – F4
- Nyomószilárdság:  $\geq 25$  N/mm<sup>2</sup>
- Szemcseméret: 0–4 mm
- Keverővíz: kb. 2 liter / 25 kg zsák
- Feldolgozhatósági idő: kb. 1 óra
- Tapadó (kötött) rétegvastagság: 15–60 mm
- Elválasztott rétegvastagság: 35–60 mm
- Járható: kb. 3 óra után
- Terhelhető: kb. 7 nap után
- Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között
- Szín: szürke

### TULAJDONSÁGOK

Hidraulikus kötésű ásványi habarcs  
Gyors kötés  
Könnyen bedolgozható  
Univerzálisan alkalmazható  
Rétegvastagság: 15–60 mm  
Időérzékeny építkezésekhez ideális  
Kültéri és beltéri felhasználásra

### ÖSSZETÉTEL

Kiváló minőségű kötőanyagok (EN 197-1 szerint)  
Szilícium alapú adalékok (EN 13139 szerint)

### ALAPFELÜLET

Az aljzat legyen teherbíró, nedvszívó, száraz, tiszta, por, zsír, laza részekről mentes.  
El kell távolítani a gyenge rétegeket bevonatokat, zsírt és egyéb más anyagokat.  
Használat előtt az aljzatot tapadóhíddal kezeljük, vagy enyhén nedvesítjük (tócsák nem maradhatnak), mindig az adott aljzathoz alkalmazkodunk.

### FELDOLGOZÁS

25 kg anyaghoz kb. 2 liter keverő vizet öntünk, és keverjük össze.  
Az állag legyen nedves földszerű azaz enyhén képlékeny.  
Keverés után azonnal fel kell használni.  
Feldolgozási idő: max. 1 óra.

## HASZNÁLHATÓ

hagyományos keverőkkel  
szivattyús berendezésekkel  
(Nem ajánlott: szabad esésű keverők használata)

## FONTOS

A felületet védeni kell a túl gyors kiszáradástól (nedvesítés és fóliával való takarás).  
20 °C és 65% páratartalom mellett járható: kb. 3 óra után burkolható: kb. 1 nap után.

### További előírások

A gyorskötő esztrichnél használjunk tapadóhidat vagy cementes ragasztót tapadóhídként.  
A meglévő dilatációs hézagokat az új rétegben is ki kell alakítani, fontos betartani!  
Falaknál, oszlopoknál stb. minimum 8 mm vastag dilatációs szalagot kell alkalmazni.

Figyelem:

**Nem páraáteresztő burkolatoknál (pl. PVC) figyelembe kell venni a maradék nedvességet!**

Feldolgozás tilos +5 °C alatt és +30 °C felett.

Padlófűtéshez is alkalmas, kivitelezéskor a fűtést ki kell kapcsolni, felfűtési próba csak a teljes kötés után végezhető.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 10 liter friss habarcs / m<sup>2</sup> / 10 mm rétegvastagság  
(≈ 20 kg száraz anyag)  
25 kg zsákból kb. 13 liter esztrich készíthető

## TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Száraz helyen tárolandó.  
Eltarthatóság: 12 hónap a gyártástól.  
Kiszerezés: 25 kg-os papírzsák.

## EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS ELSŐSEGÉLY

Cementet tartalmaz - vízzel lúgos reakció keletkezik.  
Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést.  
A port nem szabad belélegezni.

## MUNKAVÉDELEM

használjon védőfelszerelést  
munka közben ne egyen, igyon, dohányozzon  
munka után alapos kézmosás szükséges  
Baleset esetén:  
bőr irritáció → víz + szappan  
szembe jutás / lenyelés → azonnal orvoshoz kell fordulni  
Gyermekektől elzárva tartandó.

## MEGJEGYZÉS

Az adatok laboratóriumi és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak (20 °C és 65% páratartalom mellett).

A valós körülmények befolyásolhatják a tulajdonságokat, kötési időt.

Ezért ajánlott: próba készítése használat előtt, vagy kérje szakértő tanácsát.

A gyártó fenntartja a változtatás jogát.

Sievert SK s.r.o.

Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder

Tel.: (+421) 315 552 405

Mobil: (+421) 905 783 643

[www.sievert.sk](http://www.sievert.sk)

[info@sievert.sk](mailto:info@sievert.sk)

29.08.2024