

**MAPEI**

Eco Prim T Plus

**Univerzális akril alapozó
minden nedvszívó és
nem nedvszívó aljzatra**



www.blauer-engel.de/uz113



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Univerzális akril alapozó nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra aljzatkiegyenlítő habarcsok bedolgozása előtt. Alapozóként is használható erősen nedvszívó vagy enyhén poros aljzatokon a diszperziós, cementkötésű és szilanzált ragasztók felhordása előtt.

Jellemző alkalmazások

- Nagyon tömör és sima cementkötésű esztrichék és betonpadlók előkészítése MAPEI aljzatkiegyenlítő habarcsok használata előtt (lásd az aljzatok készítésére szolgáló termékeket).
- Olyan felületek kezelése kiegyenlítés vagy cementkötésű ragasztók felhordása előtt, amelyeken ragasztónyomok vagy régi, jól kötött aljzatkiegyenlítők vannak.
- Gipsz, anhidrit, fa, vízálló rétegelt lemez, faforgács lemez, műkő, kerámia vagy természetes kő felületek előkészítése aljzatkiegyenlítő vagy cementkötésű ragasztók felhordása előtt.
- Tapadásfokozó cementkötésű simítóhabarcsokhoz olyan aljzatokra, amelyeket **Eco Prim PU 1K**-val, **Eco Prim PU 1K Turbo**-val, **Primer MF**-fel vagy **Primer MF EC Plus**-szal szilárdítottak vagy vízszigeteltek, de a felület nincs megszórva kvarchomokkal.
- Öntött aszfalt esztrichék (az EN 13813 szabvány szerint) simító vagy cementkötésű ragasztók felhordása előtt.

- Pormegkötő nedvszívó esztrichekre MAPEI MS parkettaragasztók felhordása előtt.
- Alapozás két aljzatkiegyenlítő réteg bedolgozása között, ha az első réteg már teljesen megszáradt.
- Nedvszívó, porózus és poros felületek előkészítése öntapadás vagy loose lay LVT (Luxury Vinyl Tile) burkolatok fektetése előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Eco Prim T Plus** alacsony szagkibocsátású, könnyen felhordható, akrilgyanta bázisú vizes diszperziós alapozó. Kitűnő tapadási jellemzőkkel rendelkezik, vízálló és öregedésálló.

Az **Eco Prim T Plus** felhasználásra kész, könnyen felhordható, fehér színű latex folyadék. Ecsettel vagy hengerrel felhordható.

Az **Eco Prim T Plus** nem gyúlékony és nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus). Minden különösebb óvintézkedés nélkül tárolható.

Az **Eco Prim T Plus** teljesíti az ASTM D 1308-87 szabvány követelményét, vízelettel szemben ellenálló.

JAVASLATOK

- Az **Eco Prim T Plus**-t csak beltéri padlófelületekre használja.
- Magnezit aljzatokra ne használjon **Eco Prim T Plus**-t, használjon helyette megfelelő alapozókat,

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	híg folyadék
Szín:	világoskék
Sűrűség (g/cm ³):	1,02
pH:	7,5
Szárazanyag tartalom (%):	43
– EMICODE: – Blauer Engel:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású DE-UZ 113

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C - 50% R.H.)

Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig
Száradási idő az aljzatkiegyenlítő vagy ragasztó bedolgozása előtt:	
– nedvszívó aljzatok (esztrich, beton):	0 perc
– alacsony nedvszívó képességű vagy nem nedvszívó aljzatok (kerámia, epoxi gyanták):	30-60 perc
– gipszbázisú aljzatok:	
• for application of cementitious smoothing compounds:	30-60 perc
• for application of gypsum smoothing compounds:	0 perc

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Ellenállás nedvességgel szemben:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Ellenállás oldószerekkel és olajokkal szemben:	megfelelő
Ellenállás savakkal és lúgokkal szemben:	megfelelő
Hőállóság:	kitűnő
Vizelettel szemben ellenálló:	teljesíti az ASTM D 1308-87 szabványt

pl. **Eco Prim PU 1K Turbo**-t vagy **Primer MF EC Plus**-t.

- Ne használjon **Eco Prim T Plus**-t olyan ragasztókon és kiegyenlítő habarcsokon, melyek maró szulfidot tartalmaznak. Használjon helyette **Eco Prim PU 1K Turbo**-t vagy **Primer MF EC Plus**-t.
- Az **Eco Prim T Plus**-t csak nedvességre stabil fára hordja fel.
- Ne használjon **Eco Prim T Plus**-t felszálló nedvességnek kitett aljzatokon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen egyenletesen száraz, szilárd, portól, laza részekről, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától vagy egyéb más anyagtól mentes, amely akadályozhatja a tapadást.

Az egyes országokban érvényes előírásokat be kell tartani.

Feltétlenül meg kell győződni arról, hogy az aljzatban nincs jelen felszálló nedvesség. A könnyített beton vagy hőszigetelő réteg feletti úsztatott esztricheknek és a talajon fekvő aljzatoknak a nedvesség felszívargását megakadályozó párazáró szigetelőréteggel kell rendelkezniük.

AZ ALAPOZÓ FELHORDÁSA

Az **Eco Prim T Plus** ecsettel vagy hengerrel hordható fel. Cementkötésű aljzatokra az **Eco Prim T Plus** általában legfeljebb vízzel 1:4 arányban hígítva, gipszes aljzatokra legfeljebb 1:2 arányban hígítva használja. Az aljzat nedvszívó képességétől függően többretegű felhordás is szükséges lehet. Meglévő kerámia burkolólapokra, természetes kőre, fára és ragasztómaradványos aljzatokra az **Eco Prim T Plus**-t hígítatlanul vagy 1:1 arányban hígítva használja (amennyiben azok vízállóak). Az alapozó megszáradása után megkezdhető az aljzatkiegyenlítő vagy habarcs bedolgozása. A száradási idő az aljzat nedvszívó képességétől és a környezeti körülményektől függ (hőmérséklet és páratartalom).

Ugyanakkor javasoljuk, hogy a várakozási idő ne haladja meg a 24 órát.

Ha a terméket tapadásfokozóként használja cementkötésű aljzatkiegyenlítő alá olyan aljzatokra, amelyeket epoxi vagy poliuretán alapozóval kezeltek (mint pl. **Primer MF**, **Primer MF EC Plus**, **Eco Prim PU 1K** vagy **Eco Prim PU 1K Turbo**) és a felület nincs megszórva kvarchomokkal, az **Eco Prim T Plus**-t hígítatlanul hordja fel legalább 4 órával, de nem több, mint 24 órával a fenti alapozók valamelyikének felhordása után.

Ez az alkalmazás akkor elfogadható, ha az aljzatkiegyenlítő vastagsága kisebb 10 mm-nél és nem hagyományos tömör ragasztott parketta kerül fektetésre.

Tisztítás

Amíg friss, az **Eco Prim T Plus** a padlóról, falburkolatokról, szerszámokról, kezekről és a ruházatról vízzel tisztítható le. Száradása után használjon alkoholt vagy **Pulicol 2000**-t.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet az aljzat porozításától és a felhordás módjától függően 30-150 g/m² között változik.

KISZERELÉS

Az **Eco Prim T Plus** 20 kg-os, 10 kg-os és 5 kg-os kannákban kapható.

TÁROLÁS

Normál körülmények között az

Eco Prim T Plus eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig eltartható.

Kerülje a fagyban tárolást.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

Gyermekektől távol tartandó. Biztosítsa a jó szellőzést a használat és a száradás alatt. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a termék használat közben. Ha szembe vagy bőrre kerül, öblítse ki azonnal bő, tiszta vízzel. Ne engedje a terméket a csatornába, vízfolyásba vagy a talajba jutni. A szerszámokat vízzel és mosószerrel tisztítsa meg közvetlenül használat után. Csak teljesen üres edények újrahasznosíthatók. A megszáradt termékmaradványok háztartási hulladékként kezelhetők. A termék tartalmaz: BIT és CIT/MIT (3:1). Allergiások információért vagy a Termékismertetőért hívják az alábbi számot: +39/02/37673.1.

A termék tartalmaz:

víz, kötőanyag, adalékszer, pigment, tartósítószer (Vdl-RL 01/June 2018).

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

Eco Prim T Plus



JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.