

Sopro MFT

Széles fugázó

naturweiß 12 · jurabeige 33 · braun 52 · anthrazit 66 · manhattan 77 · zementgrau 20 · steingrau 22 ·



Cement alapú, trassz tartalmú fugázó anyag 5-15 mm fugaszélességhez. Vízálló, ellenáll a hőmérsékletingadozásnak. Kiváló az oldaltapadása és nagy védelmet biztosít kivirágzás ellen.

- Különösen alkalmas szívóképes kerámiákhoz, mint pl.: kerámia csempék
- Padlóra, falra
- Kül- és beltérre
- Padlófűtéshez és teraszokhoz
- Töredezésmentes szilárdulás
- Jó kötési tulajdonságok
- Kiváló színtartóképeség
- 5-15 mm fugaszélesség
- krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Felhasználási terület

Keverési arány

Keverési idő

Érési idő

Beldolgozási idő

Járható

Terhelhető

Beldolgozási hőmérséklet

Fugaszélesség

Anyagszükséglet

Tárolás

Kiszerezés

Alkalmazható fal- és padlóburkolatok fugázására 5-15 mm fugaszélességig, bel- és kültéren.

3,5 -3,7 l víz : 15 kg Sopro MFT 532.
5,8 -6,2 l víz : 25 kg Sopro MFT 532.

Minimum 2 perc.

Kb. 3 perc. Ezután keverje át még egyszer alaposan az anyagot.

Kb. 2 óra. A megszilárdult fugázó anyagot sem vízzel, sem friss anyaggal nem szabad ismét bedolgozhatóvá tenni!

Kb. 24 óra elteltével.

Kb. 48 óra elteltével.

+5°C-tól +30°C-ig dolgozható be (aljzat, levegő, anyag).

5 - 15 mm.

Kb. 0,8 kg/m² 20 × 20 × 1 cm csempeméret és kb. 5 mm fugaszélesség esetén.

Száraz helyen, raklapon, eredeti csomagolásban 12 hónapig tárolható.

15 kg-os zsák, 25 kg-os zsák.

Tulajdonságok

A Sopro MFT hidraulikusan kikeményedő, kiváló oldaltapadással rendelkező fugázó anyag mázat kémlelő márvány töltőanyaggal. A megszilárdult habarcs vízálló, ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak és a nagy mennyiségű trassz tartalma miatt kiváló védelmet biztosít a repedések és a mészkivirágzás ellen.

Az aljzat előkészítése

A fugahézagot a csemperagasztó megkötése előtt alaposan ki kell tisztítani. Meg kell várni, amíg a csemperagasztó a burkolat alatt teljesen kikeményedik. Vékony ágyazatba fektetett kerámia burkolatokat legkorábban 24 - 48 óra elteltével lehet kifugázni. Vastag ágyazatba fektetett kerámia burkolatoknál az ágyazóhabarcsnak teljes mértékben ki kell száradni a fugázás megkezdése előtt. A kiszáradás időtartama nagy mértékben függ az adott építkezés helyszínén lévő körülményektől és az időjárástól. A fugahézagokat nem szabad előnedvesíteni.

Keverés

25 kg Sopro MFT 532-t keverjen 5,8 - 6,2 l (15 kg Sopro MFT 532 keverjen 3,5 - 3,7 l) vízzel krémes, homogén, de még bedolgozható állagú masszává keverőszárral. 3 perc érési idő elteltével keverje át alaposan még egyszer a habarcsot. Az MFT 532 kb. 2 órán keresztül bedolgozható.

Bedolgozás

A Sopro MFT 532-t gumisimítóval vagy fugázókanállal dolgozza be átlós irányban a fugahézagba úgy, hogy a keresztmetszete teljes mértékben megteljen és tömör legyen. Miután a fugázó anyag meghúzott, ebben az esetben az anyag mattá válik (kb. 10-15 perc), a csempe- vagy padlóburkolatokról mossa le tiszta, nedves szivaccsal az anyagmaradékot. Ismétlje meg még egyszer a lemosást nedves szivaccsal vagy fugalemosó készlettel. Miután a fugázó anyag teljesen kiszáradt, törölje le tiszta, száraz kendővel a burkolat felületéről a habarcsfátylat. A friss fugát a kikeményedés szakaszában a kedvezőtlen környezeti hatások - mint magas hőmérséklet, napsugárzás, szél, eső, fagy, stb. - által okozott gyors kiszáradástól védeni kell.

A savas közeg – a töménységétől függően – a cement alapú fugázó habarcsot megtámadhatja és károsíthatja, ezért savas vegyhatású tisztítószer alkalmazásakor a gyártó hígításra vonatkozó előírását pontosan be kell tartani. Savas vegyhatású tisztítószer alkalmazása esetén a tisztítandó felületet alaposan elő kell nedvesíteni, majd a takarítás után bő vízzel le kell öblíteni.

Időadatok

20 °C-os szobahőmérsékletre és 65%-os relatív páratartalomra vonatkoznak. Nagyobb hőmérséklet rövidíti, alacsonyabb meghosszabbítja az időtartamot.

Szerszámok

Keverőszár, rozsdamentes kőműves kanál, gumi fugabehúzó, fugabehúzó, fugázó szivacs, görgős lemosó készlet. A szerszámok közvetlen használatuk után vízzel tisztíthatók.

Figyelem!

Strukturált, durva, nem simított vagy nem polírozott felületű kerámia burkolóanyagok esetén végezzen próbafugázást, és győződjön meg arról, hogy a cement- és pigmentmaradékok lemoshatók-e a burkolatról. Nem vállalunk felelősséget vastag ágyazatú fektetésnél bekövetkező elszíneződésekre, melyek a nem megfelelő tisztaságú hozzáadott homok vagy a határoló építőanyagok elszíneződést előidéző anyagtartalma miatt kelezhetnek. Ne kezdje meg a fugázást +5°C alatt, fagyott aljzaton illetve, ha a munkálatok alatt után fagy várható.

Biztonságtechnikai előírás

Jelölés az EU Nr.127/2008 (CLP) rendelete alapján.

GH505, GH507

Jelölés: veszélyes

Portlandcementet tartalmaz. Vízzel vagy nedvességgel érintkezve lúgos kémhatású, ezért a szemet és a bőrt védeni kell. Alkalmazásakor az építőanyagokra/vegyszerekre vonatkozó általános biztonsági előírásokat vegye figyelembe.

Veszély jelzés: **H315** Bőrirritáló hatású. **H318** Súlyos szemkárosodást okozhat. **H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki. **H335** Légúti irritációt okozhat.

Biztonsági előírások: **P102** Gyermekek kezébe ne kerüljön! **P261** A port ne lélegezze be. **P280** Munka közben viseljen megfelelő védőkesztyűt, védőöltözetet, védőszemüveget és arcvédőt. **P302+P352** BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS; Lemosás bő szappanos vízzel. **P305+P351+ P338** SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS; Sok vízzel mossa le. perceként keresztül alaposan öblítse ki vízzel. Amennyiben valaki kontaktlencsét visel, lehetőség szerint vegye ki. Öblítse a szemét tovább, és forduljon orvoshoz. **P310** Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. **P332+P313** Bőr irritáció esetén: kérje orvosa tanácsát/segítségét.

GISCODE ZP1: krómszegény az 10907/2006/EK szerint.

Krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!