

Sopro SteinKleber weiss flexibel

Flexibilis kőragasztó fehér



Fehér, gyorsan megszilárduló, cement alapú, flexibilis, trassz tartalmú közepvastag ágyazóhabarcs térkövek és lapok, beton illetve természetes kövek fektetéséhez.

Krómban szegény a 1907/2007/EK irányelv szerint.

- **Gyors**
- **Flexibilis közepvastag habarcs**
- **Nagy trassz tartalom**
- **Falra, padlóra**
- **Bel- és kültérre**
- **Egyenetlenségek javítására 20 mm-ig**
- **Biztonság kivirágzás és elszíneződés ellen**
- **Padlófűtéshez is alkalmas**

Felhasználási terület

Burkolóanyagok: természetes kő* csempék és lapok, lakó- és iparterületeken kerámia és beton, nedves és vizes helyiségek, erkélyek és teraszok, ablakpárkányok, lépcsők. Egyenetlenségek kijavításához 20 mm-ig.

*Kristályos szerkezetű márvány vagy vékony, világos gránit csempékhez és lapokhoz valamint az elszíneződésre különösen hajlamos mészkő lapokhoz Sopro FKM Silver illetve Sopro No. 101 weiss alkalmazását ajánljuk.

Alkalmas aljzatok

Beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrich; régi, szilárd kerámia; terazzo; természetes kövek és beton burkolatok; teltfugás falazat (de vegyes falazat nem); vakolat és falazat kötőanyag; cement, méscement vakolat.

Keverési arány

Kb. 5,0 l víz : 25 kg Sopro SteinKleber weiss flexibel.

Érési idő

3-5 perc.

Beldolgozási idő

Kb. 1 óra. A kikeményedett ragasztóanyagot sem vízzel, sem friss anyaggal nem szabad ismét bedolgozhatóvá tenni!

Járható/ fugázható

Kb. 12 óra elteltével ill. a habarcs megszilárdulása után.

Terhelhető

Kb. 2 nap elteltével, ipari létesítményekben és padlófűtés esetén kb. 7 nap elteltével.

Beldolgozási hőmérséklet

+5°C-tól +30°C-ig dolgozható be (aljzat, levegő, anyag).

Anyagszükséglet

Kb. 1,4 kg/m² mm rétegenként.

Tárolás

Száraz helyen, raklapon kb. 6 hónapig tárolható.

Kiszerezés

25 kg-os zsák.

Tulajdonságok

Könnyű, jól bedolgozható, kiváló tapadást biztosít, nagy mohásodás ellenálló és vízvisszatartó képességgel rendelkezik, vízálló és ellenáll a fagy-olvadás váltakozásának. A megszilárdult habarcs jól bírja az alakváltozásokat, és különösen alkalmas kritikus aljzatok burkolásához. Természetes kövek burkolása során a kivirágzását nagy mértékben megakadályozza a trassz tartalma.

Az aljzat előkészítése

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak kell lennie, továbbá a felületén nem lehetnek tapadást gátló anyagok. A meglévő esztrichet gondosan alapozzák le Sopro GH 564-gyel. A nagyobb felületi egyenetlenséget Sopro AMT 468-cal vagy Sopro RAM 3[®] -mal javítsák ki. A cement esztrichnek 28 naposnak és száraznak kell lennie. A Sopro Rapidur[®] B1 anyag alkalmazásával készült esztrichnek már mintegy 12 óra eltelte után burkolható. Kültéren az aljzatnak legalább 2%-os lejtéssel és bármilyen alkalmas Sopro kötőszigeteléssel valamint megfelelő vízelvezetéssel kell rendelkeznie. A vonatkozó normák, irányelvek és ajánlások valamint az általánosan elismert műszaki szabályok érvényesek.

Alapozás

Sopro Grundierung (GD 749) alapozás: erős vagy változó mértékben szívóképes pórus beton (belső használatra), cement és mészcement vakolat, vakolat és falazat kötőanyag, telt fugás falazat cement esztrich.
Sopro HaftPrimer S (HPS 673) alapozás: sima és zártpórusú aljzat, mint például csempe, terrazzo, természetes és beton kőburkolat, PVC vagy padlószőnyeg régi ragasztóanyag maradványa.
Alapozás nélkül: beton, könnyűbeton, szilárd, egyenes szívóképes ásványi aljzatok.
Kötőszigetelés: Sopro DSF[®], TDS 823 vagy AEB[®] termékekkel.

Bedolgozás

Öntsön egy tiszta edénybe kb. 5 l vizet, adagoljon hozzá 25 kg (1 zsák) Sopro SteinKleber weiss fexibel-t, és keverje addig, míg csomómentes, bedolgozásra alkalmas állagú masszát nem kap. 3-5 perc érési idő elteltével keverjék át még egyszer alaposan az anyagot. Glettvassal húzzon fel egy kontaktréteget, majd megfelelő fogazatú glettvassal alakítsák ki az ágyazatot. A lapokat a habarcs bőrösödésének megkezdése előtt nyomja bele az ágyazatba, majd illesse a helyükre. Csak annyi habarcsot hordjanak fel a felületre, amennyit a megadott nyitott időn belül le tudnak burkolni. A fugahálót a habarcs kikeményedése előtt kaparják ki, és tisztítják meg.

Időadatok

23 °C-os szobahőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak. Nagyobb hőmérséklet rövidíti, alacsonyabb meghosszabbítja az időtartamot.

Szerszámok

Keverőszár, glettvás (közepes ágyazathoz), lehúzó közepes ágyazatú vakolókanálhoz. A szerszámot használat után azonnal vízzel tisztítsa le!

Minősítés és tanúsítvány

Műszaki Egyetem Graz: EN 12004 C2 FT

Biztonságtechnikai előírás

Jelölés a 1272/2008 (CLP) EU szerint: GHS05, GHS07

Jelzés: veszélyes.

Portlandcementet tartalmaz. Vízzel vagy nedveséggel érintkezve lúgos kémhatású, ezért védje a bőrét és a szemét. Vegye figyelembe az építőanyagokra/vegyszerekre vonatkozó szokásos biztonsági előírásokat.

Veszélyjelzések: **H318:** Komoly szemkárosodást okozhat. **H317:** Allergiás bőrreakciót okozhat.

Biztonsági utasítások: **P102:** Ne kerüljön gyermekek kezébe. **P261:** Kerülje a por belélegzését. **P280:** Viseljen védőkesztyűt/védőruhát, szem- és arcvédő felszerelést. **P302+P352:** BŐRRE KERÜLÉSE ESETÉN: bő szappanos vízzel mossa le. **P305+P351+P338:** SZEMBE KERÜLÉSE ESETÉN: néhány percen keresztül öblítse ki a szemét óvatosan vízzel. Amennyiben kontaktlencsét visel, lehetőség szerint távolítsa el. Mossa tovább a szemét. **P310:** Hívja azonnal a mérgezési információs centrumot vagy orvosát. **P332+P313** Bőr irritáció esetén: Kérjen orvosi tanácsot, segítséget.

GISCODE ZP1: krómszegény az 1907/2006/EK szerint.

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárterítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!

Sopro Hungária Kft.

2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21., Telefon: 23/ 458-040, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu

Nyitva tartás: H-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 13.00