

CERFIX PROTEC CPHA

Profilok erkélyekhez és teraszokhoz



LEÍRÁS

A **Protec CPH** és **CPHV** eloxált alumínium vagy festett szegélyprofilok teraszokhoz, erkélyekhez vagy járdákhoz.

A speciális forma elvezeti az esővizet, megakadályozva, hogy az a betonfelülettel érintkezzen.

A perem körül elhelyezve a helyükön tartják a kerámialapokat, és védik a gyalogosforgalomtól a többszörösen igénybe vett területeken.

Legfeljebb 21 mm vastagságú csempékhez ajánlott.

ANYAGOK

Eloxált alumínium

Al-Mg-Si alumínium, T6-os hőkezeléssel (6060 T6).

A profilok extrudálással készülnek, majd $\geq 15 \mu\text{m}$ vastagságú réteggel eloxálják őket.

A külső felületet védeni kell a karcolásoktól és a dörzsöléstől. Erős ellenállást mutatnak a vegyi és légköri anyagokkal szemben. Nedves állapotban a beton és származékai lúgos anyagokat termelnek, amelyek a felülettel reakcióba lépve korrodálhatják a fémeket (alumínium-hidroxidot képezve). Ezért a profil látható felületét gyorsan és finoman meg kell tisztítani, hogy a beton, a ragasztó vagy a fugázó anyagokat eltávolítsuk. Az eloxált felületek a kopás és a gyalogosforgalom miatt tönkremehetnek (padlóra helyezett profilok), és ennek következtében az eredeti felület elveszhet.

Bevonatos alumínium

Al-Mg-Si alumínium, T6-os hőkezeléssel (6060 T6).

A profilokat extrudálják, majd bevonják. Jól ellenállnak a vegyi anyagoknak és légköri összetevőknek, de a mechanikai igénybevételnek nem, amely károsítja a felületi bevonatot. A betont, ragasztót, fugázóanyagokat és a tisztítószeret azonnal el kell távolítani a profil látható felületéről.

Általános megjegyzés a fémekről

Az alumínium nem minden kémiai vegyülettel szemben ellenálló. Ezért kerülni kell a különösen agresszív termékekkel, például sósavval (HCl) és foszforsavval (H₃PO₄) való érintkezést.

A kő-, kerámia- és porcelánlapok tisztítására általában használt termékek, mint például a sósav, az ammónia és a fehérítő, károsítják a fém felületét és erős korróziót okozhatnak. Ezenkívül a beton-, ragasztó- és fugázóanyag-maradványokat mindig a lehető leggyorsabban és legfinomabban kell eltávolítani a profilok felületéről.

Ha ragasztószalagot használ a profilok lefedésére, azt egy óránál tovább nem szabad rajta hagyni.

Rögzítés ragasztóval

Távolítsa el a profilról a csomagolást.

Ellenőrizze, hogy a fektetendő burkolat/padlóburkoló vastagsága nem nagyobb, mint a profil mérete (lásd a címkét).

Ha van, távolítsa el a bevonat védelmére hozzáadott bármilyen védelmet (védő- és/vagy zsugorfóliát) is.

Mérje meg a szükséges hosszúságot, és vágja le a profilt erre a hosszra egy megfelelő szerszámmal.

Egyenlítse ki a ragasztót a fektetési felületen egy fogazott simítóval.

A burkolatot finoman fektesse le, ügyelve arra, hogy egy vonalban legyen a profillal, és hagyjon megfelelő helyet a fugavonalnak (általában 2-5 mm), amelyet megfelelő rugalmas tömítőanyaggal kell kitölteni.

A felesleges habarcsot, ragasztót, oldószert stb. a felhordástól számított tíz percen belül puha szivaccsal és vízzel távolítsa el.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A profilok készítéséhez használt anyagok ápolási és karbantartási eljárásai nagymértékben függenek a felhasznált ötvözet típusától és/vagy kivitelétől.

Az alábbiakban megadott utasítások leírják a profilon elvégzendő műveleteket, hogy a lehető legjobban visszaállítsa a profil eredeti állapotát.

Ezen dokumentum célja, hogy a lehető legtöbb általános útmutatást nyújtsa, hogy eligazítsa Önt abban, mikor és hogyan kell tisztítani a terméket, de ezeket esetről esetre is ellenőrizni kell.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termék életciklusának minden egyes szakaszában vannak konkrét felelősségi körök, kezdve az első telepítéstől.

Alumínium

Nincs szükség különleges karbantartásra, és az alumíniumtermékek könnyen kezelhetők színtelen vízes oldatos alkohollal vagy közönséges tisztítószerrel, feltéve, hogy nem tartalmaznak savat (sósavat vagy fluorvizet).

A tisztításhoz általában több gyártó által gyártott és különböző kereskedelmi márkák alatt forgalmazott tisztítószer használható.

Általánosságban háromféle terméktípus létezik:

- Lúgos
- Semleges
- Savas

Tisztításhoz javasoljuk, hogy vízzel hígított semleges tisztítószerrel használjon, majd csak vízzel öblítse le, nem dörzsölő szivaccsal és/vagy ronggyal, hogy elkerülje az eloxált felület megkarcolását és/vagy károsodását. A tisztítás során mindig szem előtt kell tartani a következő szempontokat:

- Ne használjon savas vagy lúgos tisztítószerrel, mert ezek károsíthatják az alumíniumot;
- Ne használjon csiszoló termékeket és/vagy anyagokat;
- Ne használjon szerves oldószereket a festett felületeken;
- Ne használjon mosószereket anélkül, hogy előzetesen ellenőrizné azok kémiai összetételét;
- Ne vigye fel a tisztítószerrel közvetlenül a tisztítandó felületre;
- A felületeknek "hidegnek" kell lenniük (max. $T^{\circ} = 30^{\circ}\text{C}$) a tisztítás alatt, és nem szabad közvetlen napfénynek kitenni őket;
- A tisztításhoz használt tisztítószernek szintén "hidegnek" kell lenniük (max. $T^{\circ} = 30^{\circ}\text{C}$), és nem szabad gőzpermetet használni.

A tisztítási folyamat utolsó szakasza minden esetben a kezelt területek vízzel történő megfelelő öblítése. Ezután azonnal meg kell szárítani őket puha szövet- vagy bőrkendővel. Polírozószerekre vagy hasonló termékekre nincs szükség.

A profilokat szükség esetén azonnal gondosan tisztítsa meg a termék csomagolásán található utasításokat követve, hogy a beton, habarcs vagy hasonló anyagok maradványai ne támadják meg a felületet.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén használjon kémiai tűzoltószert, száraz homokot vagy szilárd tűzoltószert.


MEGJEGYZÉSEK

Ezeket a profilokat óvatosan kezelje, ügyelve arra, hogy megfelelő kesztyűt viseljen a sérülések és/vagy vágások elkerülése érdekében.

Az itt közölt utasítások és specifikációk tapasztalataink eredményei, de csak iránymutatást jelentenek, nem tekinthetők kimerítőnek, és széleskörű gyakorlati alkalmazásokkal kell megerősíteni őket.

A Profilpas elutasít minden felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő személyi vagy tárgyi károkért.

A felhasználóknak maguknak kell megállapítaniuk, hogy a termék alkalmas-e a kívánt felhasználásra, és teljes felelősséget viselnek az anyag helytelen beépítéséért.



CPHA/
CPHV/

PROTEC

hossz = 270 cm - 10 db-os csomag

H (H1)

TERMÉK	kivitel	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)
--------	---------	--------	---------	-----------	---------


ALUMÍNIUM

CPHA/	ezüst eloxált		87599	87600	87601	87602
	Ft/m					

SZÍNEZETT ALUMÍNIUM

	hamuszürke RAL 7038		-	87606	87607	87608
CPHV/	hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		-	87637	87638	-
	őszürke		-	87639	87640	-
	Ft/m		-			

fehér RAL 9003, sötétbarna RAL 8019, metálszürke RAL 9006, alumínium szürke RAL 9007 és őszürke minimum 270 m, kérésre, felár nélkül. További színekkel kapcsolatban forduljon az értékesítési osztályhoz.



CPHA/ /E
CPHV/ /E

90° KÜLSŐ SAROK

dimension = 12x12 cm - 5 db-os csomag

H (H1)

TERMÉK	kivitel	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)
--------	---------	--------	---------	-----------	---------

ALUMÍNIUM

CPHA/ /E	ezüst eloxált		87564	87565	87597	87598
	Ft/db					

SZÍNEZETT ALUMÍNIUM

	hamuszürke RAL 7038		-	87603	87604	87609
CPHV/ /E	hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		-	87641	87642	-
	őszürke		-	87643	87644	-
	Ft/db		-			

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

13296-9-2024-H

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő